Datenblatt

RT154

Ultima Wasserstrichziegel

Waren-Nr. 3 154 01 00

DETAILS

Steintyp / Mauerziegelkategorie	U / 1			
Verwendungszweck	Ziegel für ungeschütztes Mauerwerk			
Geometrie	G1	EN1996-1-1 entsprechend Lochanteil unter 25		
Sollmaße, [mm]	ULT	Länge 468	Breite 108	Höhe 38
Toleranz, [mm]	T1	Länge ±9	Breite ±4	Höhe ±2
Maßspanne, [mm]	Rm	Länge 10	Breite 5	Höhe 4
Bruttotrockenrohdichte	1800	kg / m^3		
Toleranz	D1	±10%		
Druckfestigkeit, Mittelwert, mind.	46	N/mm^2		
Druckfestigkeit, normalisiert, mind.	35	N/mm^2		
Wasseraufnahme, maximal	14	Gewicht%		
Frostwiderstand	F2	frostwiederstandfähig		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen (Kategorie)	S2			
Brandverhalten	A1	enthält < 1,0% organisches Material		

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Saugmenge initial, Mittelwert±Toleranz	1,0 ± 0,5	kg/m^2
Umgebungsklasse	MX3.2, MX4	
Verbundfestigkeit	0,15	N/mm^2, Tabellenwert, EN 998-2, Anhang C
Verbrauch bei 12 mm Fuge	42	Stck. / m^2
Palettierung	50	Stck.
Reinigung	Reinigung mit chemischen Mitteln nicht zulässig. Reinigungsempfehlung auf randerstegl.com	
Mörtelwahl	Der Mörteltyp ist entsprechend der Stärkeeigenschaften und Haltbarkeit in Übereinstimmung mit den statischen Einwirkungen und der Umgebungsklasse zu wählen	
Bitte beachten Sie	Da es sich bei Ziegeln um natürliche Baustoffe handelt, können Farbabweichungen, auch im Vergleich zu Referenzbauten oder Mustern, in der endgültigen Lieferung vorkommen.	

HAMMERSHØJ TEGLVÆRK
TINDBÆKVEJ 16
8830 TJELE

Überarbeitet 09/08/2024

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg

Tlf: 98 12 28 44
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

RANDERS tegl
SINCE 1911